

Hârtie realizată din 100% fibre reciclate de maculatură, de culoare maro, cu adaos de aditivi funcționali pentru creșterea rezistenței hârtiei, agent de înclieiere și colorant. Se utilizează pentru capacele exterioare ale cartonului ondulat.

Gramaj [g/mp]	U [%]	Rpl [Kpa]		SCT [KN/m]		Cobb 60 sec [g/mp] max
		min	nominal ± 10%	min	nominal ± 10%	
90 ± 3%	7,5 ± 1,5%	189	210	1,31	1,46	40
95 ± 3%		200	222	1,38	1,53	
100 ± 3%		210	233	1,45	1,61	
110 ± 3%		231	257	1,60	1,78	
115 ± 3%		242	269	1,67	1,86	
120 ± 3%		252	280	1,74	1,93	
125 ± 3%		263	292	1,81	2,01	
130 ± 3%		273	303	1,89	2,10	
135 ± 3%		284	316	1,96	2,18	
140 ± 3%		294	327	2,03	2,26	
150 ± 3%		315	350	2,18	2,42	
160 ± 3%		336	373	2,32	2,58	
170 ± 3%		357	397	2,47	2,74	
175 ± 3%		368	409	2,54	2,82	



Hârtie realizată din 100% fibre reciclate de maculatură, de culoare maro, cu adaos de aditivi funcționali pentru creșterea rezistenței hârtiei, agent de înclieiere și colorant. Se utilizează pentru capacele exterioare ale cartonului ondulat.

Gramaj [g/mp]	U [%]	Rpl [Kpa]		SCT [KN/m]		Cobb 60 sec [g/mp] max
		min	nominal ± 10%	min	nominal ± 10%	
90 ± 3%	7,5 ± 1,5%	252	280	1,58	1,76	40
95 ± 3%		266	296	1,66	1,84	
100 ± 3%		280	311	1,75	1,94	
110 ± 3%		308	342	1,93	2,14	
115 ± 3%		322	358	2,01	2,23	
120 ± 3%		336	373	2,10	2,33	
125 ± 3%		350	389	2,19	2,43	
130 ± 3%		364	404	2,28	2,53	
135 ± 3%		378	420	2,36	2,62	
140 ± 3%		392	436	2,45	2,72	
150 ± 3%		420	467	2,63	2,92	
160 ± 3%		448	498	2,80	3,11	
170 ± 3%		476	529	2,98	3,31	
175 ± 3%		490	544	3,06	3,40	

